




**KOLOVRAT, ČM s. r. o.**  
textilní výroba a obchod  
391 55 Chýnov

---

### Potahová tkanina – základní technické údaje

**Druh:** **AKSAMARA FC 2376**

ČSN EN ISO

<b>Materiálové složení:</b>	100 % PE	
<b>Šíře:</b>	150 cm	
<b>Hmotnost:</b>	510 g/m	
<b>Dostava osnovy / útku:</b>	osnova: 70 nití / cm útek: 22 nití / cm	
<b>Pevnost v tahu:</b>	osnova: 2253 N útek: 1161 N	13934-1 13934-1
<b>Pevnost v dotržení:</b>	přetrh útků: 214 přetrh osnovy: 124	13937-3 13937-3
<b>Odolnost v oděru:</b>	Martindale: 16 000 otáček	14465
<b>Posuv nití ve švu:</b>	posuv osnovních nití: 2,1 mm posuv útkových nití: 2,1 mm	13936-2 13936-2
<b>Stálobarevnost:</b>	na světle: 6 v suchém otěru: 4 v mokřém otěru: 3-4 v praní: 5 v chemickém čištění: 5	105-B02 105-X12 105-X12 105-C06 105-D01
<b>Rozměrová stálost:</b>	po praní: osnova: - 1 % útek: - 0,5 %	6330 6330
<b>Způsob ošetřování:</b>	šamponování	
		
<b>Kategorie:</b>	B – náročné použití v domácnosti	14 465
<b>Provedení:</b>	nešpinivé FC (fluorcarbon/teflon)	24 920

TLF 381 297 011  
FAX 381 297 029  
E-Mail: [kolovrat@vol.cz](mailto:kolovrat@vol.cz)  
http:// [www.kolovrat.cz](http://www.kolovrat.cz)

IČO: 47252561  
DIČ: CZ47252561  
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213