




KOLOVRAT, ČM s. r. o.
textilní výroba a obchod
391 55 Chýnov

Potahová tkanina – základní technické údaje

Druh: **ALABAMA**

ČSN EN ISO

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------|
| Materiálové složení: | | 92 % PE, 8 % VI | |
| Šíře: | | 150 cm | |
| Hmotnost: | | 500 g/m | |
| Dostava osnovy / útku: | osnova: | 70 nití / cm | |
| | útek: | 25 nití / cm | |
| Pevnost v tahu: | osnova: | 2 186 N | 13934-1 |
| | útek: | 900 N | 13934-1 |
| Odolnost v oděru: | Martindale: | 13 000 otáček | 12947-2 |
| Posuv nití ve švu: | posuv osnovních nití: | 1,3 mm | 80 0842 |
| | posuv útkových nití: | 1,6 mm | 80 0842 |
| Stálobarevnost: | na světle: | 4-5 | 105-B02 |
| | chemické čištění: | 4-5 | 105-D01 |
| | v suchém otěru: | 4-5 | 105-X12 |
| | v mokřem otěru: | 4-5 | 105-X12 |
| | v praní: | 4-5 | 105-C06 |
| Způsob ošetřování: | | praní při 40 °C, chemické čištění, šamponování | |
| | |  | |
| Změna rozměrů po praní: | osnova: | -1,0 % | 25077 |
| | útek: | -1,5 % | 25077 |
| Změna rozměrů po chemickém čištění: | osnova: | -1,0 % | 3175-1,2 |
| | útek: | -1,0 % | 3175-1,2 |
| Skupina namáhání potahu: | | 1 – příležitostné použití v domácnosti | 549-80-96 |
| Možné provedení: | | nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr | |

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@mbox.vol.cz
http:// www.kolovrat.cz









IČO: 47252561
DIČ: CZ47252561
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Upholstery fabric

Article: **ALABAMA**

| | | |
|--|---|-----------------|
| Composition: | | 92% PE, 8% VI |
| Width: | | 150 cm |
| Mass: | | 500 g/m |
| Yarn density: | warp: | 70 threads / cm |
| | weft : | 25 threads / cm |
| Tensile strength: | warp: | 2 186 N |
| | weft: | 900 N |
| Abrasion thread breakage: | Martindale | 13 000 cycles |
| Seam slippage: | warp: | 1,3 mm |
| | weft: | 1,6 mm |
| Colour fastness: | to light | 4-5 |
| | to  cleaning | 4-5 |
| | to dry rubbing | 4-5 |
| | to wet rubbing | 4-5 |
| | to washing | 4-5 |
| Shrinkage after washing: | warp: | -1 % |
| | weft: | -1,5 % |
| Shrinkage after  cleaning: | warp: | -1 % |
| | weft: | -1 % |
| Maintenance: | shampooing, washing at 40 °C,  cleaning | |
| |      | |
| Modification: | flame retardant, blackout, dirty repellent | |

TLF
FAX
E-Mail:
http://

381 297 011
381 297 029
kolovrat@mbox.vol.cz
www.kolovrat.cz


Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Fabrication de tissus
391 55 Chýnov

Tissu de tapisserie (housse amovible) – Caractéristiques techniques

Type: **ALABAMA**

| | | |
|---|---|---------------|
| Composition du matériel: | | 92% PE, 8% VI |
| Largeur: | | 150 cm |
| Poids: | | 500 g/m |
| Duitage de canevas / trame: | canevas: | 70 fils / cm |
| | trame : | 25 fils / cm |
| Résistance à la traction: | canevas: | 2 186,1 N |
| | trame: | 900,3 N |
| Résistance à l'abrasion: | Martindale | 13000 tours |
| Avance des fils dans la couture: | fils de canevas: | 1,3 mm |
| | fils de trame: | 1,6 mm |
| Bon teint: | à la lumière | 4-5 |
| | au nettoyage à sec | 4-5/ 4-5 |
| | à l'abrasion sèche | 4-5/ 4-5 |
| | à l'abrasion humide | 4-5/ 4-5 |
| | au lavage | 4-5/ 4 |
| Modification de dimensions: | après lavage: | |
| | - canevas | -1,0 % |
| | - trame | -1,5 % |
| | après nettoyage à sec: | |
| | - canevas | -1,0 % |
| | - trame | -1,0 % |
| Mode d'entretien: | shampooing | |
| |  | |
| Variantes possibles: | inflammable, couche éclipse | |



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Möbelstoff

Artikel: **ALABAMA**

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Zusammensetzung: | | 92% PE, 8% VI |
| Breite: | | 150 cm |
| Gewicht: | | 500 g/m |
| Dichte: | Kette: | 70 Fäden / cm |
| | Schuß : | 25 Fäden / cm |
| Reißfestigkeit: | Kette: | 2 1861 N |
| | Schuß: | 900 N |
| Reißfestigkeit: | MD | 13 000 Touren |
| Nachfestigkeit: | Kette: | 1,3 mm |
| | Schuß: | 1,6 mm |
| Farbechtheit: | gegen Licht | 4-5 |
| | nach chemischer Reinigung | 4-5 |
| | gegen trockene Abreibe | 4-5 |
| | gegen nasse Abreibe | 4-5 |
| | nach Waschen | 4-5 |
| Pflegesymbolen: | Schaumponierung, chemische Reinigung, Waschen bei 40 °C | |
| | | |
| Einschrumpfen | | |
| nach Waschen: | Kette: | -1 % |
| | Schuß: | -1,5 % |
| Einschrumpfen | | |
| nach chemischer Reinigung: | Kette: | -1 % |
| | Schuß: | -1 % |
| Mögliche Ausführung: | unbrennbar, blackout, Schmutz abstoßend | |

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@mbox.vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213