





**KOLOVRAT, ČM s. r. o.**  
stylové dekorační látky  
391 55 Chýnov

**Základní technické údaje:**

<b>Druh:</b>	<b><u>ALABAMA</u></b>		
<b>Určení:</b>	<b>potahová tkanina</b>		<b>ČSN EN ISO</b>
<b>Materiálové složení:</b>		92 % PE, 8 % VI	
<b>Šíře:</b>		150 cm	
<b>Hmotnost:</b>		500 g/m	
<b>Dostava osnovy / útku:</b>	osnova:	70 nití / cm	
	útek:	25 nití / cm	
<b>Pevnost v tahu:</b>	osnova:	2186 N	13934-1
	útek:	900 N	13934-1
<b>Odolnost v oděru:</b>	Martindale:	13 000 otáček	12947-2
<b>Posuv nití ve švu:</b>	posuv osnovních nití:	1,3 mm	80 0842
	posuv útkových nití:	1,6 mm	80 0842
<b>Stálobarevnost:</b>	na světle:	4-5	105-B02
	chemické čištění:	4-5	105-D01
	v suchém otěru:	4-5	105-X12
	v mokřém otěru:	4-5	105-X12
	v praní:	4-5	105-C06
<b>Způsob ošetřování:</b>		šamponování 	
<b>Změna rozměrů po praní:</b>	osnova:	-1,0 %	25077
	útek:	-1,5 %	25077
<b>Změna rozměrů po chemickém čištění:</b>	osnova:	-1,0 %	3175-1,2
	útek:	-1,0 %	3175-1,2
<b>Skupina namáhání potahu:</b>	1 – příležitostné použití v domácnosti		549-80-96
<b>Možné provedení:</b>	nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množství)		
<b>Vzory a jejich opakování:</b>	<b>2154</b>	→ 19 cm ↓ 20 cm	
	<b>2155</b>	→ 38 cm ↓ 53 cm	
	<b>2156</b>	→ 38 cm ↓ 38 cm	
	<b>2157</b>	→ 38 cm ↓ 51 cm	

Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.



TLF 381 297 011  
FAX 381 297 029  
E-Mail: [info@kolovrat.cz](mailto:info@kolovrat.cz)  
http:// [www.kolovrat.cz](http://www.kolovrat.cz)

IČO: 47252561  
DIČ: CZ47252561  
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



**KOLOVRAT, ČM s. r. o.**  
*Glamorous Jacquard Fabrics*  
**CZ-391 55 Chýnov**

---

<b>Article:</b>	<b><u>ALABAMA</u></b>		
<b>Applications:</b>	<b>upholstery fabric</b>		
<b>Composition:</b>			92 % PE, 8 % VI
<b>Width:</b>			150 cm
<b>Mass:</b>			500 g/m
<b>Yarn density:</b>	warp:		70 threads/cm
	weft:		25 threads/cm
<b>Tensile strength:</b>	warp:		2186 N
	weft:		900 N
<b>Abrasion thread breakage:</b>	Martindale:		13 000 cycles
<b>Seam slippage:</b>	warp direction:		1,3 mm
	weft direction:		1,6 mm
<b>Colour fastness:</b>	to light:		4-5
	to chemical cleanig:		4-5
	to dry rubbing:		4-5
	to wet rubbing:		4-5
	to washing:		4-5
<b>Maintenance:</b>			shampooning
			
<b>Shrinkage after washing:</b>	warp:		-1,0 %
	weft:		-1,5 %
<b>Shrinkage after chemical:</b>			
<b>cleaning:</b>	warp:		-1,0 %
	weft:		-1,5 %
<b>Modifications:</b>			flame retardant, blackout, dirty repellent (larger quantities only)
<b>Designs and repeats:</b>	<b>2154</b>	→ 19 cm	↓ 20 cm
	<b>2155</b>	→ 38 cm	↓ 53 cm
	<b>2156</b>	→ 38 cm	↓ 38 cm
	<b>2157</b>	→ 38 cm	↓ 51 cm

All designs are protected by copyright.

TLF: +420 381 297 011  
FAX: +420 381 297 029  
E-Mail: [info@kolovrat.cz](mailto:info@kolovrat.cz)  
http:// [www.kolovrat.cz](http://www.kolovrat.cz)

Identification No.: 47252561  
VAT No.: CZ47252561  
Registration No.: České Budějovice, C 2213