






KOLOVRAT, ČM s. r. o.
stylové dekorační látky
391 55 Chýnov

Základní technické údaje:

Druh:	<u>ANDROMEDA</u>		
Určení:	potahová tkanina		ČSN
Materiálové složení:		64 % CO, 36 % VI	
Šíře:		150 cm	
Hmotnost:		450 g/m	
Dostava osnovy / útku:	osnova:	70 nití / cm	
	útek:	48 nití / cm	
Pevnost v tahu:	osnova:	1496 N	80 0812
	útek:	764 N	80 0812
Odolnost v oděru:	Martindale:	25 000 otáček	80 0846
Posuv nití ve švu:	posuv osnovních nití:	0,3 mm	80 0842
	posuv útkových nití:	0,8 mm	80 0842
Stálobarevnost:	na světle:	4 - 5	20105-B02
	při šamponování:	4	80 0168
	v suchém otěru:	4 - 5	105-X12
Způsob ošetřování:		šamponování	
			
Skupina namáhání potahu:	3 – běžné použití v domácnosti		549-80-96
Možné provedení:	nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množství)		

Vzory a jejich opakování:





Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: info@kolovrat.cz
http:// www.kolovrat.cz

IČO: 47252561
DIČ: CZ47252561
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Glamorous Jacquard Fabrics
CZ-391 55 Chýnov

Article:	<u>ANDROMEDA</u>	
Applications:	upholstery fabric	
Composition:	64 % CO, 36 % VI	
Width:	150 cm	
Mass:	450 g/m	
Yarn density:	warp:	70 threads/cm
	weft:	48 threads/cm
Tensile strength:	warp:	1496 N
	weft:	764 N
Abrasion thread breakage:	Martindale:	25 000 cycles
Seam slippage:	warp direction:	0,3 mm
	weft direction:	0,8 mm
Colour fastness:	to light:	4-5
	to shampooing:	4
	to dry rubbing:	4-5
Maintenance:	shampooing 	
Modifications:	flame retardant, blackout, dirty repellent (larger quantities only)	
Designs and repeats:	1784	→ 9,5 cm ↓ 22 cm

All designs are protected by copyright.

TLF: +420 381 297 011
FAX: +420 381 297 029
E-Mail: info@kolovrat.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213