

Základní technické údaje:

Druh:

FORESTA

Určení:

dekorační a potahová tkanina



ČSN EN ISO

Materiálové složení:

60 % PE, 40 % CO

Šíře:

150 cm

Hmotnost:

330 g/m

Dostava osnovy / útku:

osnova:

70 nití / cm

útek:

24 nití / cm

Pevnost v tahu:

osnova:

2 292 N

13934-1

útek:

502 N

13934-1

Pevnost v dotržení:

osnova-přetrh útků:

24 N

13937-3

útek-přetrh osnovy:

přetrh do strany

13937-3

Odolnost v oděru:

Martindale:

41 875 otáček

12947-2

Odolnost proti žmolkování:

stupeň:

5

12945-2

Posuv nití ve švu:

posuv osnovních nití:

2 mm

13936-2

posuv útkových nití:

2 mm

13936-2

Stálobarevnost:

na světle:

5-6

105-B02

v suchém otěru:

4-5

105-X12

v mokrám otěru:

4

105-X12

v praní:

4-5

105-C06

v chemickém čištění:

4-5

105-D01

Způsob ošetřování:

šamponování



Změna rozměrů

po praní:

osnova:

-0,2%

25077

útek:

-5,2% !

25077

Změna rozměrů

po chemickém čištění:

osnova:

-0,3%

3175-1,2

útek:

-0,4%

3175-1,2

Kategorie:

B – náročné použití v domácnosti

14 465

Úprava:

předsrážení

Možné provedení:








nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množství)

Vzory a jejich opakování:

2202 → 38 cm ↓ 38 cm

Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.



| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article: | <u>FORESTA</u> | |
| Applications: | decorative and upholstery fabric |   |
| Composition: | 60 % PE, 40 % CO | |
| Width: | 150 cm | |
| Mass: | 330 g/m | |
| Yarn density: | warp: | 70 threads/cm |
| | weft: | 24 threads/cm |
| Tensile strength: | warp: | 2 292 N |
| | weft: | 502 N |
| Tear strength: | warp: | 24 N |
| | weft: | break to the side |
| Abrasion thread breakage: | Martindale: | 41 875 cycles |
| Tear fastness: | degree: | 5 |
| Seam slippage: | warp direction: | 2 mm |
| | weft direction: | 2 mm |
| Colour fastness: | to light: | 5-6 |
| | to dry rubbing: | 4-5 |
| | to wet rubbing: | 4 |
| | to washing: | 4-5 |
| | to chemical cleaning: | 4-5 |
| Maintenance: | shampooning | |
| |      | |
| Shrinkage after washing: | warp: | -0,2% |
| | weft: | -5,2% ! |
| Shrinkage after chemical cleaning: | warp: | -0,3% |
| | weft: | -0,4% |
| Finishing: | preshrinking | |
| Modifications: | flame retardant, dirty repellent, blackout (larger quantities only) | |
| Designs and repeats: | 2202 | → 38 cm ↓ 38 cm |

All designs are protected by copyright.