




**KOLOVRAT, ČM s. r. o.**  
stylové dekorační látky  
391 55 Chýnov

**Základní technické údaje:**


<b>Druh:</b>	<b>GARDENA</b>		
<b>Určení:</b>	dekorační a potahová tkanina		ČSN EN ISO
<b>Materiálové složení:</b>		56 % PE, 44 % CO	
<b>Šíře:</b>		150 cm	
<b>Hmotnost:</b>		350 g/m	
<b>Dostava osnovy / útku:</b>	osnova: útek:	70 nití / cm 24 nití / cm	
<b>Pevnost v tahu:</b>	osnova: útek:	2098 N 586 N	13934-1 13934-1
<b>Odolnost v oděru:</b>	Martindale:	24 000 otáček	12947-2
<b>Posuv nití ve švu:</b>	posuv osnovních nití: posuv útkových nití:	0,5 mm 0,3 mm	80 0842 80 0842
<b>Stálobarevnost:</b>	na světle: při šamponování: v suchém otěru: v praní: v chemickém čištění: v mokřém otěru	5 5 4-5 5 5 4-5	105-B02 80 0168 105-X12 105-C06 105-D01
<b>Způsob ošetřování:</b>		šamponování 	
<b>Změna rozměrů po praní:</b>	osnova: útek:	-0,8 % -2,9 %	25077 25077
<b>Změna rozměrů po chemickém čištění:</b>	osnova: útek:	-1,0 % -0,1 %	3175-1,2 3175-1,2
<b>Skupina namáhání potahu:</b>	3 – běžné použití v domácnosti		
<b>Úprava:</b>	předsrážení		
<b>Možné provedení:</b>	nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množstvích)		
<b>Vzory a jejich opakování:</b>	<b>2488</b> → 38 cm ↓ 40 cm <b>2489</b> → 38 cm ↓ 40 cm <b>2123</b> uni		

1936 (ryps)




bez vzoru


1966 (ryps)













1967



1968







Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.

TLF 381 297 011  
 FAX 381 297 029  
 E-Mail: [info@kolovrat.cz](mailto:info@kolovrat.cz)  
 http:// [www.kolovrat.cz](http://www.kolovrat.cz)

IČO: 47252561  
 DIČ: CZ47252561  
 OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



<b>Article:</b>	<b><u>GARDENA</u></b>	
<b>Applications:</b>	<b>decoration and upholstery</b>	
<b>Composition:</b>		56 % PE, 44 % CO
<b>Width:</b>		150 cm
<b>Mass:</b>		350 g/m
<b>Yarn density:</b>	warp:	70 threads/cm
	weft:	24 threads/cm
<b>Tensile strength:</b>	warp:	2098 N
	weft:	586 N
<b>Abrasion thread breakage:</b>	Martindale:	24 000 cycles
<b>Seam slippage:</b>	warp direction:	0,5 mm
	weft direction:	0,3 mm
<b>Colour fastness:</b>	to light:	5
	to shampooing:	5
	to dry rubbing:	4-5
	to washing:	5
	to chemical cleanig:	5
	to wet rubbing:	4-5
<b>Maintenance:</b>		shampooing 
<b>Shrinkage after washing:</b>	warp:	-0,8 %
	weft:	-2,9 %
<b>Shrinkage chemical cleanig:</b>	warp:	-1,0 %
	weft:	-0,1 %
<b>Finishing:</b>	preshrinking	
<b>Modifications:</b>	flame retardant, blackout, dirty repellent (larger quantities only)	
<b>Designs and repeats:</b>	<b>1936</b> (rep) uni	
	<b>1966</b> (rep) → 9,5 cm	↓ 6,5 cm
	<b>1967</b> → 2 cm	
	<b>1968</b> → 7,5 cm	
	<b>1965</b> → 38 cm	↓ 18 cm
	<b>2064</b> → 38 cm	↓ 61 cm
	<b>2104</b> → 38 cm	↓ 50 cm
	<b>1970</b> → 4 cm	↓ 5 cm
	<b>1971</b> → 19 cm	↓ 25 cm
	<b>1972</b> → 38 cm	↓ 25 cm
	<b>2445</b> → 38 cm	↓ 52 cm
	<b>2446</b> → 38 cm	↓ 78 cm
	<b>2447</b> → 38 cm	↓ 75 cm
	<b>2448</b> → 38 cm	↓ 76 cm
	<b>2473</b> → 38 cm	
	<b>2111</b> → 19 cm	
	<b>2123</b> uni	
	<b>2488</b> → 38 cm	↓ 40 cm
	<b>2489</b> → 38 cm	↓ 40 cm

Note! All designs are protected by copyright.