




KOLOVRAT, ČM s. r. o.
textilní výroba a obchod
391 55 Chýnov

Potahová tkanina – základní technické údaje

Druh: **GERDA**

ČSN EN ISO

| | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------|
| Materiálové složení: | | 59 % CO, 34 % PE, 7 % VI | |
| Šíře: | | 145 cm | |
| Hmotnost: | | 545 g/m | |
| Dostava osnovy / útku: | osnova: | 70 nití / cm | |
| | útek: | 21 nití / cm | |
| Pevnost v tahu: | osnova: | 2303 N | 13934-1 |
| | útek: | 426 N | 13934-1 |
| Odolnost v oděru: | Martindale: | 30 000 otáček | 12947-2 |
| Posuv nití ve švu: | posuv osnovních nití: | 1,0 mm | 80 0842 |
| | posuv útkových nití: | 1,7 mm | 80 0842 |
| Stálobarevnost: | na světle: | 5 | 105-B02 |
| | při šamponování: | 4-5 | 80 0168 |
| | v suchém otěru: | 4-5 | 105-X12 |
| Způsob ošetřování: | | šamponování | |
| | |  | |
| Skupina namáhání potahu: | 3 – běžné použití v domácnosti | | 549-80-96 |
| Možné provedení: | nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr | | |

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

IČO: 47252561
DIČ: CZ47252561
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Upholstery fabric

Article: **GERDA**

Composition: 59 % CO, 34 % PE, 7 % VI

Width: 145 cm

Mass: 545 g/m

Yarn density: warp: 70 threads / cm
weft: 21 threads / cm


Tensile strength: warp: 2303 N
weft: 426 N

Abrasion thread breakage: Martindale 30 000 cycles

Seam slippage: warp: 1 mm
weft: 1,7 mm

Colour fastness: to light 5
to shampooing 4 - 5
v to dry rubbing 4 - 5

Maintenance: shampooing



Modification: flame retardant, blackout, dirty repellent

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz


Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Fabrication de tissus
391 55 Chýnov

Tissu de tapisserie – Caractéristiques techniques

Type: **GERDA**

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Composition du matériel: | | 59 % CO, 34 % PE, 7 % VI |
| Largeur: | | 145 cm |
| Poids: | | 545 g/m |
| Duitage canevas / trame: | canevas: | 70 fils / cm |
| | trame : | 21 fils / cm |
| Résistance à la traction: | canevas: | 2303,9 N |
| | trame: | 426,5 N |
| Résistance à l'abrasion: | Martindale | 30000 otáček |
| Avance de fils dans la couture: | fils de canevas: | 1 mm |
| | fils de trame: | 1,7 mm |
| Bon teint: | à la lumière | 5 |
| | au shampooing | 4 - 5 |
| | à l'abrasion sèche | 4 - 5 |
| Mode d'entretien: | shampooing | |
| |  | |
| Variantes possibles: | | inflammable, couche éclipse |



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Möbelstoff – Technische Daten

Artikel: **GERDA**

Zusammensetzung: 59 % CO, 34 % PE, 7 % VI

Breite: 145 cm

Gewicht: 545 g/m

Dichte: Kette: 70 Fäden / cm
Schuß: 21 Fäden / cm

Reißfestigkeit: Kette: 2303 N
Schuß: 426 N

Reißfestigkeit: MD 30000 Touren

Nachfestigkeit: Kette: 1 mm
Schuß: 1,7 mm

Farbechtheit: gegen Licht 5
nach Schampon 4 - 5
gegen trockene Abreibe 4 - 5

Pflegesymbolen: Schamponierung



Mögliche Ausführung: unbrennbar, blackout, Schmutz abstoßend

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213