



**KOLOVRAT, ČM s. r. o.**  
stylové dekorační látky  
391 55 Chýnov

**Základní technické údaje:**

**Druh:** **LOIRA**

**Určení:** replika historické tkaniny



ČSN EN ISO

**Materiálové složení:** 51 % CO, 49 % PE

**Šíře:** 150 cm

**Hmotnost:** 405 g/m

**Dostava osnovy / útku:** osnova: 70 nití / cm  
útek: 84 nití / cm

**Pevnost v tahu:** osnova: 2015 N 13934-1  
útek: 1272 N 13934-1

**Odolnost v oděru:** Martindale: 17 125 otáček 12947-2

**Posuv nití ve švu:** posuv osnovních nití: 1,0 mm 80 0842  
posuv útkových nití: 1,0 mm 80 0842

**Stálobarevnost:** na světle: 4 105 - B02  
při šamponování: 5 80 0168  
v suchém otěru: 4-5 105 - X12  
v mokřem otěru: 4

**Způsob ošetřování:**

šamponování




**Kategorie potahu:** RHT – replika historické tkaniny

**Úprava:** předsrážení

**Možné provedení:** nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr (jen u větších množství)

**Vzory a jejich opakování:**

2091



Všechny vzory jsou chráněny autorskými právy.



TLF 381 297 011  
FAX 381 297 029  
E-Mail: [info@kolovrat.cz](mailto:info@kolovrat.cz)  
http:// [www.kolovrat.cz](http://www.kolovrat.cz)

IČO: 47252561  
DIČ: CZ47252561  
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



**KOLOVRAT, ČM s. r. o.**  
*Glamorous Jacquard Fabrics*  
**CZ-391 55 Chýnov**

---

|                                  |                     |   |  |
|----------------------------------|---------------------|---|--|
| <b>Article:</b>                  | <b><u>LOIRA</u></b> |   |  |
| <b>Applications:</b>             | historical replica  |  |  |
| <b>Composition:</b>              |                     |   | 51 % CO, 49 % PE   |
| <b>Width:</b>                    |                     |   | 150 cm   |
| <b>Mass:</b>                     |                     |   | 405 g/m  |
| <b>Yarn density:</b>             | warp:               |   | 70 threads/cm  |
|                                  | weft:               |   | 84 threads/cm  |
| <b>Tensile strength:</b>         | warp:               |   | 2015 N   |
|                                  | weft:               |   | 1272 N   |
| <b>Abrasion thread breakage:</b> | Martindale:         |   | 17 125 cycles  |
| <b>Seam slippage:</b>            | warp direction:     |   | 1,0 mm   |
|                                  | weft direction:     |   | 1,0 mm   |
| <b>Colour fastness:</b>          | to light:           |   | 4  |
|                                  | to shampooing:      |   | 5  |
|                                  | to dry rubbing:     |   | 4-5  |
|                                  | to wet rubbing:     |   | 4  |
| <b>Maintenance:</b>              |                     |   | shampooing   |
|                                  |                     |   |  |
| <b>Finishing:</b>                |                     |   | preshrinking   |
| <b>Modifications:</b>            |                     |   | flame retardant, dirty repellent, blackout (larger quantities only)                  |
| <b>Designs and repeats:</b>      | <b>2091</b>         | → 25 cm   | ↓ 43 cm  |

All designs are protected by copyright.

TLF: +420 381 297 011  
FAX: +420 381 297 029  
E-Mail: [info@kolovrat.cz](mailto:info@kolovrat.cz)  
http:// [www.kolovrat.cz](http://www.kolovrat.cz)

Identification No.: 47252561  
VAT No.: CZ47252561  
Registration No.: České Budějovice, C 2213